MODE D'EMPLOI PEINTURE ANTI-ROUILLE POT

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE



Définition : Transformateur de rouille à très fort pouvoir pénétrant. STOP ROUILLE est utilisé avec succès pour la remise en état des supports métalliques rouillés en bâtiment, automobile, matériels agricoles, etc…
Le produit pénètre la couche de rouille et la transforme en un nouveau support imperméable pouvant être recouvert par la majorité des peintures et revêtement.

APPLICATION :

Eliminer la rouille mobile par brossage.
Agiter le produit pui sl'étaler sur le support avec un piceau ou un pulvérisateur (bien insister pour que la rouille soit bien imbiber de produit).
Laisser sécher 24H.
Recouvrir avec un primaire ou une peinture de finition.

Aérer convenablement les locaux pendant l'application.

	Pistolet pneumatique :	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.28
	Pistolet électrostatique :	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.28
	Brosse	PAE

Caractéristiques d'identification :

Présentation	Peinture liquide monocomposante
Nature	Résine PVDC
Aspect	satiné
Teinte	Incolore

MODE D'EMPLOI PEINTURE ANTI-ROUILLE POT

Extrait sec en poids	(68+/-3) %
Extrait sec en volume	(53+/-3) %
Densité	0.95-1 +/-0,05 variable selon les teintes
Point éclair	>30°C NFT 30.050
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: 40 min
	Manipulable: 3-4 heures
	Dur: 24 heures
Epaisseur recommandée	20-50 microns
Rendement	Pratique 10-12 m² par KG de peinture diluée suivant Teinte et mode d'application.
Viscosité livraison	80-90 s CF4 à 20 °C NFT 30.014 suivant couleur

Conditionnement : 1Kg 5 Kg - 25 Kg

Conservation : 6 mois en bidons d'origine fermés et non entamés
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

Hygiène et sécurité : Consulter: L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 27 janvier 2020